

PICOLINO - Datenblatt

	PICOLINO <i>Fertigparkett</i>
Material	Linoleum
Ausführung	XF x-trem finish
Uniclic	Ja
Beanspruchungsklassen	
Wohnbereich <i>EN 16511</i>	23
Objektbereich <i>EN 16511</i>	32
Industrie <i>EN 16511</i>	-
Brandverhalten	
Brandklasse <i>EN ISO 9239-1</i>	Cfl-S1
Maße und Gewichte	
Format (mm) <i>EN 427</i>	915 x 305
Nutzschicht (mm) <i>EN 429</i>	
Gesamtstärke (mm) <i>EN 428</i>	10
Deckschicht (mm)	
Rohgewicht (g/m²) <i>EN 430</i>	ca. 9200
Bauphysikalische eigenschaften	
Trittschallverbesserung (db) <i>EN 140</i>	16
Wärmedurchlasswiderstand (m² K/W) <i>EN 12524</i>	0,098
Maßstabilität (%) <i>EN 434</i>	0,05
Resteindruck (mm) <i>EN 433</i>	max. 0,12
Stuhlrollenbeanspruchung <i>EN 425</i>	geeignet Typ W
Koeffizient utschemmend <i>DIN 51130</i>	R10
Chemikalienbeständigkeit <i>EN 425</i>	beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel
Lichtechtheit <i>ISO 105</i>	< 6
HDF Dickenquellung 24h in % <i>EN 317</i>	< 8

Quelle: <https://kwg-kork.de/boeden/linoleum/picolino.html>

Stand: 09.02.2018